

**CARACTERISTICILE PRODUSULUI, rezultate laborator :**

Nr. crt.	CARACTERISTICA	VALORI			
		Valori obținute	Admis SR 667 / 2001		
1.	Porozitate aparentă la presiune normală %	1.93	max. 1	max. 3	max. 5
2.	Rezistență la compresiune în stare uscată N/mm <sup>2</sup>	244.7	min.160	min.140	min.120
3.	Rezistența la sfărâmare (uscată) prin compresiune %	81,9	min. 70	min. 67	min. 65
4.	Uzura la mașina Los Angeles (LA) %	12,5	max. 16	max. 18	max. 22
5.	Rezistența la îngheț – dezgheț				
	- coeficient de gelivitate %	1,9	max. 3	max. 3	max. 3
	- sensibilitate la îngheț – dezgheț %	18,3	max. 25	max. 25	max. 25
	- rezistența repetată la Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> %	0,4	max. 3	max. 3	max. 3